

V33 BELGIUM SPRL
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



PRIMER PEINTURE BOIS – Portes & Chassis



Garantit l'adhérence de la couche de finition.
Renforce la tenue de la peinture bois.

CARACTERISTIQUES

- Bloque les remontées de tanin.
- Film souple : suit les variations naturelles du bois, ne s'écaille pas.
- Formulée en phase aqueuse, le "Primer Peinture Bois Portes et Châssis V33" sèche rapidement et sans émanation d'odeur gênante.

PREPARATION

Le bois doit être nu, absorbant, propre et sec.

- **Bois neufs ou bruts** : Poncer et dépoussiérer. Traiter préalablement votre support avec le "Traitement Multi-Usages V33", pour mieux le protéger.
- **Bois vernis ou peints abîmés** : Enlever le vernis ou la peinture écaillée en décapant avec le "Super Décapant Spécial Bois V33" puis rincer à l'eau et laisser sécher 24h, et/ou poncer, puis dépoussiérer.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi.
 - Bien remuer le "Primer Peinture Bois Portes et Châssis V33" à l'aide d'une baguette en bois avant et pendant l'emploi.
 - Appliquer en une couche le produit non dilué, au pinceau, au rouleau à poils mi-longs ou au pistolet (dilution à 10 % d'eau).
 - Après séchage complet (4 heures), appliquer la "Peinture Bois Portes et Châssis V33", en 2 couches.
- *Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.*

Nettoyage des outils : Eau

Rendement :

- 1 L = +/- 12 m²

Matériel : pinceau, rouleau ou pistolet (dilution à 10 % d'eau).

Séchage :

- Complet : 4 h

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S23 : Ne pas respirer les vapeurs.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Craint le gel.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 9 g/l COV.